

SHOWHOME lep - Technický list

Verze: ROW | Země původu: Čína | Poslední aktualizace: 27.08.2024

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typ výrobku	LVT
Celková tloušťka	2,5 mm
Nášlapná vrstva	0,5 mm
Instalace	Lepená
Sražení	na všech 4 stranách
Povrchová úprava	UV povlak

TŘÍDA POUŽITÍ A ZÁRUKA

Bytové prostory	23 Vysoká
Komerce	33 Vysoká
Záruka bytové prostory	25 let omezená
Komerční záruka	15 let omezená

CERTIFIKACE

CE Marking	Vyhovuje
GreenGuard Gold	Vyhovuje
IAC Gold	Vyhovuje

CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Norma	Jednotka	Testovací metoda	Požadavek	Výsledek
EN 14041	Emise	EN 717-1	$\leq 0,124 \text{ mg/m}^3$	Vyhovuje
Décret No.2011-321	Emise	ISO 16000	$\text{TVOC} < 1000 \text{ } \mu\text{g/m}^3$	Vyhovuje
Prop 65	Ortoftaláty	Spektrometrie	N.D.	Vyhovuje
CPSIA & Prop 65	Ortoftaláty	CPSC-CH-C-1001-09.4	N.D.	Vyhovuje
REACH SVHC	SVHC	Spektrometrie, Chromatografie	$\leq 0,1 \text{ } \%$	Vyhovuje

FYZICKÉ VLASTNOSTI (výběr)

Norma	Parametr	Testovací metoda	Požadavek	Výsledek
ISO 10582	Rozměrová stabilita	ISO 23999	$\Delta W / \Delta L \leq 0,25 \text{ } \%$	Vyhovuje
	Zvlnění	ISO 23999	$\leq 2 \text{ mm}$	Vyhovuje
	Zbytková vtlačenína	ISO 24343-1	$\leq 0,1 \text{ mm}$	Vyhovuje
EN 16511	Odolnost vůči nárazu	EN 13329	$\geq 1600 \text{ mm}$	Vyhovuje
	Odolnost vůči skvrnám	EN 438-2	Sk. 1 a 2: st. 5; Sk. 3: st. 4	Vyhovuje
EN 14041	Reakce na oheň	EN 13501-1	Třída Bfl-s1	Vyhovuje

Norma	Parametr	Testovací metoda	Požadavek	Výsledek
Ostatní	Kluzkost	DIN 51130	≥R9	Vyhovuje