

TENACITY - Eco-resilient Composite Flooring

Technický list produktu | Verze ROW | Poslední aktualizace: 22.01.2024

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typ produktu	Eco-resilient Composite Flooring
Celková tloušťka	10 mm
Nášlapná vrstva	Ekvivalent nášlapné vrstvy 0,55 mm
Instalace	Plovoucí (zámek Angle-Tap)
Sražení	Lakovaná sražení
Podkladová vrstva	Korek 2 mm
Verze	ROW Země původu: Vyrobeno v Číně

TŘÍDA POUŽITÍ A ZÁRUKA

EN 16511 - 23 (Těžké domácí)	Doživotní omezená záruka
EN 16511 - 33 (Těžké komerční)	15letá omezená záruka

CERTIFIKÁTY

CE označení	Vyhovuje
GreenGuard Gold	Vyhovuje
IAC Gold	Vyhovuje

CERTIFIKÁTY A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Norma	Parametr	Testovací metoda	Požadavek	Výsledek
EN 14041	Emise	EN 717-1	$\leq 0,124 \text{ mg/m}^3$	Vyhovuje
Décret No. 2011-321	Emise	ISO 16000	VOC A+ (TVOC $< 1000 \text{ } \mu\text{g/m}^3$)	Vyhovuje
CDPH	Emise	Spektrometrie, chromatografie	TVOC $\leq 220 \text{ } \mu\text{g/m}^3$	Vyhovuje
CPSIA & Prop 65	Orto-ftaláty	CPSC-CH-C-1001-09.4	N.D.	Vyhovuje
REACH SVHC	SVHC látky	Spektrometrie, chromatografie	$\leq 0,1 \%$	Vyhovuje

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI (výběr)

Norma	Parametr	Testovací metoda	Požadavek	Výsledek
EN 16511	Odolnost vůči opotřebení	EN 13329	AC4	Vyhovuje
	Rázová odolnost	EN 13329	$\geq 1600 \text{ mm}$	Vyhovuje
	Odolnost vůči skvrnám	EN 438-2	Sk. 1 a 2: st. 5; Sk. 3: st. 4	Vyhovuje
	Napučování	ISO 24336	$\leq 12 \%$	Vyhovuje
	Pevnost zámku (dlouhá strana)	ISO 24334	$\geq 1,0 \text{ kN/m}$	Vyhovuje
EN 14041	Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1	Vyhovuje
Ostatní	Vzduchová neprůzvučnost	ISO 10140-2	N/A	67 dB*
	Kroková neprůzvučnost	ISO 10140-3	N/A	42 dB*

* Výsledky akustiky jsou referenční hodnoty.